

PRIMER SINTETICI



Polyfixing

**Primer intermedio per la
successiva applicazione
di membrane liquide
colorate su supporti
bituminosi con
sovrapposizione di T.N.T.
a vista, base acqua**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 –
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

CAMPI DI APPLICAZIONE

POLYFIXING è un primer fissativo ed aggrappante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, utilizzato come strato intermedio prima della successiva applicazione di membrane colorate su supporti bituminosi armati con T.N.T.

POLYFIXING viene vantaggiosamente utilizzato come mano fissativa intermedia prima dell'applicazione di membrane liquide bituminose a base acqua o solvente, armate con VODITES (tessuto-non-tessuto elastico da g 60 o 100/mq).

La particolare composizione di **POLYFIXING** riduce notevolmente la comparsa di affioramenti superficiali dovuti all'ossidazione del bitume sottostante e alla presenza di residui di solvente o acqua soprattutto nel periodo estivo. Con la posa di **POLYFIXING** si crea pertanto un film isolante in grado di bloccare l'azione ossidante del bitume, rendendo esteticamente gradevole il film impermeabile colorato successivamente applicato, evitando quindi fastidiose chiazze giallastre.

MODALITÀ D'USO

Mescolare bene **POLYFIXING** prima dell'applicazione. Diluire con acqua pulita in rapporto 1:0,500. Applicare **POLYFIXING** in mano unica direttamente sul T.N.T. elastico, mediante rullo, pennello o a spruzzo, con un consumo di kg 0,300 kg/mq circa del prodotto diluito, fino ad impregnazione totale del T.N.T.

A superficie asciutta, dopo circa 24 ore, si potrà procedere all'applicazione della membrana liquida impermeabilizzante/protettiva colorata.

SPECIFICHE TECNICHE

Peso specifico:

1,100 +/- 2% Kg/dm³

Colore:

trasparente

Diluizione:

1:0,500 con acqua pulita

Essiccazione:

al tatto 24 ore a 20 °C (sovraverniciabile)

Consumo:

da 0,250 a 0,300 kg/mq del prodotto diluito

Residuo secco:

45%

Applicazione:

rullo, pennello o a spruzzo

Confezioni:

Kg 10; Kg 18

Stoccabilità:

12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Non applicare su superfici umide o bagnate.

Applicare a temperature comprese fra +10°C e +35°C. Evitare le condizioni estreme di caldo e freddo durante l'applicazione.

Non applicare con elevata umidità o con pericolo di pioggia mentre il film si sta essiccando. Teme il gelo.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: 25/09/2026.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

**CONSULENZA TECNICA
CON RISPOSTE
AI VOSTRI QUESITI
ENTRO 48 ORE
DALLA RICHIESTA**