

PROTETTIVI COLORATI



Vodimetal

**Rivestimento protettivo,
colorato, metallizzato,
riflettente,
ad altissima resa,
base acqua**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

VODIMETAL è un rivestimento protettivo colorato, metallizzato, innovativo nella formulazione poiché è completamente ecologico e non infiammabile.

Tali requisiti rendono il prodotto **VODIMETAL** facile da immagazzinare anche se stoccato in notevoli quantità ed inoltre, essendo un prodotto non tossico-nocivo, non vengono richieste per gli utilizzatori le visite periodiche trimestrali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIMETAL può essere applicato su ogni tipo di supporto asciutto ma trova la sua ideale collocazione come rivestimento protettivo di manti bituminosi prefabbricati (anche ardesiati) sui quali produrrà un film colorato, metallizzato, omogeneo e privo di striature.

Su coperture realizzate con membrane prefabbricate ardesiate altamente sfarinanti sarà necessario un pre-trattamento utilizzando il VODILAST (fissativo trasparente per ardesia, base acqua), secondo le quantità previste.

Il film realizzato con **VODIMETAL** è inoltre sufficientemente elastico in grado di assecondare i “movimenti” della membrana bituminosa ove applicato riducendo il grosso problema estetico del “craquelé”.

MODALITÀ D'USO

VODIMETAL è pronto all'uso. Mescolare energicamente il prodotto nella sua confezione. **VODIMETAL** può essere applicato a pennello, rullo o a spruzzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	rosso, verde, azzurro, rame
Peso specifico:	1060 g/L ± 3%
Essiccazione:	Fuori polvere: circa 30' a 20 °C In profondità: circa 2h a 20 °C
Resistenza ai raggi UV:	ottima
Pedonabilità:	buona
Diluizione:	pronto all'uso
Residuo secco:	170 g/L ± 3%
Applicazione:	rullo, pennello o a spruzzo
Consumo:	da 0,100 a 0,150 L/mq in 2 o più passaggi
Confezioni:	L 5; L 18
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Mescolare energicamente il prodotto fino a quando il gel filamentoso si sarà completamente disciolto.

NON applicare **VODIMETAL** in condizioni atmosferiche avverse, con imminenza di pioggia, nebbia o ad una temperatura inferiore a + 5°C.

Le condizioni ottimali di posa devono essere garantite per almeno 12 ore dall'applicazione. E' necessario prevedere idonee pendenze dei massetti a pendio onde evitare ristagni d'acqua al di sopra del rivestimento essiccato di **VODIMETAL**.

L'applicazione su nuove membrane prefabbricate dovrà avvenire almeno 3 mesi dopo la loro posa.

Conservare la confezione a + 5°C. A lavoro terminato, gli attrezzi potranno essere lavati con l'acqua.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

CONSULENZA TECNICA CON RISPOSTE AI VOSTRI QUESITI ENTRO 48 ORE DALLA RICHIESTA

Data ultimo aggiornamento: **13/10/2025**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.