

PROTETTIVI COLORATI



Vodirall ECO

**Alluminio resinoso,
riflettente,
ad altissima resa,
base acqua**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

VODIRALL ECO è un rivestimento protettivo color argento brillante, innovativo nella formulazione poiché completamente ecologico e non infiammabile.

Tali requisiti rendono il prodotto **VODIRALL ECO** facile da immagazzinare anche se stoccato in notevoli quantità ed inoltre, essendo un prodotto non tossico-nocivo, non vengono richieste per gli utilizzatori le visite periodiche trimestrali.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIRALL ECO può essere applicato su ogni tipo di supporto asciutto ma trova la sua ideale collocazione come rivestimento protettivo di manti bituminosi prefabbricati sui quali produrrà un film color argento, omogeneo e privo di striature.

Il film realizzato con **VODIRALL ECO** è inoltre sufficientemente elastico, in grado di assecondare i “movimenti” della membrana bituminosa ove applicato, riducendo il grosso problema estetico del “craquelè”.

MODALITÀ D'USO

VODIRALL ECO è pronto per l'uso. Mescolare energicamente il prodotto nella sua confezione. **VODIRALL ECO** può essere applicato mediante pennello, rullo o a spruzzo.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	alluminio brillante
Peso specifico:	0,970 Kg/dm ³ +/- 20%
Essiccazione:	Fuori polvere: circa 30' a 20 °C In profondità: circa 2h a 20 °C
Diluizione:	pronto all'uso
Pedonabilità:	buona
Resistenza agli U.V.:	ottima
Applicazione:	rullo, pennello o a spruzzo
Consumo:	da 0,100 a 0,200 L/mq (unico passaggio)
Confezioni:	L 5; L 10; L 18
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

Mescolare energicamente il prodotto fino a quando il gel filamentoso si sarà completamente disciolto. Non applicare **VODIRALL ECO** in condizioni atmosferiche avverse, con imminenza di pioggia, nebbia, ad una temperatura inferiore a + 5°C e su supporti umidi. E' necessario prevedere idonee pendenze dei massetti a pendio onde evitare ristagni d'acqua al di sopra del rivestimento essiccato di **VODIRALL ECO**. Conservare la confezione ad una temperatura di + 5°C.

L'applicazione su nuove membrane prefabbricate dovrà avvenire almeno 3 mesi dopo la loro posa.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

**CONSULENZA TECNICA
CON RISPOSTE
AI VOSTRI QUESITI
ENTRO 48 ORE
DALLA RICHIESTA**

Data ultimo aggiornamento: **31/07/2025**.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.