

MASTICI E ADESIVI BITUMINOSI



Voditec P-40

**Adesivo bituminoso,
per l'incollaggio a freddo
di pannelli isolanti,
base solvente**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

VODITEC P-40 è un adesivo bituminoso pronto all'uso, pastoso, tixotropico, a basso contenuto di solventi, idoneo per l'incollaggio a freddo di pannelli isolanti. La scelta di opportuni solventi e resine rende possibile il suo utilizzo anche se applicato su **pannelli in polistirolo** o poliuretano senza provocarne il loro scioglimento.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODITEC P-40 è stato studiato e formulato per l'adesione a freddo di qualunque tipo di pannello isolante e fono-assorbente. Può essere applicato in orizzontale o anche in verticale grazie alla sua alta tixotropia.

Trova validi impieghi applicato all'esterno anche su supporti umidi o addirittura in presenza di superfici bagnate. **VODITEC P-40** può essere considerato una valida ed economica alternativa al bitume a caldo.

MODALITÀ D'USO

Applicare **VODITEC P-40** a spatola liscia o dentata realizzando strisce di prodotto larghe 10 cm e distanziate tra loro 15 cm, oppure per punti, meglio ancora se realizzati sia sul pannello che sulla superficie ove applicarli, imprimendo una pressione sul pannello da incollare in modo tale da spandere il **VODITEC P-40** cercando di non superare spessori di 2/2,5 mm onde evitare lunghi tempi di essiccazione. Le superfici devono essere pulite, esenti da polvere, oli o grassi. Per facilitare l'adesione di **VODITEC P-40** in corrispondenza di superfici umide è necessario strofinare il prodotto con una spatola sulla superficie ove applicare il pannello.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore:	nero
Essiccazione:	fuori polvere: circa 60' a 20 °C in profondità: circa 72/96h a 20 °C
Residuo secco:	900 g/L ± 3%
Infiammabilità:	> 65 °C
Peso specifico:	1,433 Kg./L ± 3%
Applicazione:	spatola
Consumo:	da 0,500 a 0,900 Kg/mq
Confezioni:	Kg. 5; Kg. 20
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

VODITEC P-40 viene prodotto nella versione estiva ed invernale (per l'applicazione con temperature al di sotto dei 5°C). Utilizzando **VODITEC P-40** l'adesione dei pannelli è immediata anche se i tempi di essiccazione del prodotto sono alquanto lunghi e dipendono soprattutto dalla temperatura, dall'umidità e dal grado di permeabilità al vapore dei manufatti. Su coperture esposte a forti venti è sempre opportuno zavorrare i pannelli.

Gli imballi originali dovranno essere stoccati in luoghi freschi e ventilati, evitando forti esposizioni al caldo e al freddo eccessivo.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

Data ultimo aggiornamento: 12/01/2026.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.

**CONSULENZA TECNICA
CON RISPOSTE
AI VOSTRI QUESITI
ENTRO 48 ORE
DALLA RICHIESTA**