

PRIMER BITUMINOSI



Vodiprimer SH

**Primer bituminoso,
base solvente esausto**



Via A. Volta, 70
70037 Ruvo di Puglia
(BA)

Tel. 080/3614462 -
080/3628233

info@polymerbit.it

www.polymerbit.it

CARATTERISTICHE

VODIPRIMER SH è una soluzione bituminosa di colore marrone scuro a base di solvente esausto. Il prodotto è altamente coprente ed adesivo ed è caratterizzato da una rapida essiccazione. Il suo contenuto di bitumi e la media viscosità consentono un'agevole imprimitura ed un'azione consolidante delle superfici da trattare.

CAMPI DI APPLICAZIONE

VODIPRIMER SH viene generalmente utilizzato come appretto per la posa in opera di guaine bituminose prefabbricate, per i nostri sistemi impermeabilizzanti bituminosi e per la protezione delle strutture metalliche o lignee.

MODALITÀ D'USO

VODIPRIMER SH è pronto all'uso. Rimuovere dalle superfici da trattare eventuali parti friabili ed inaderenti. **VODIPRIMER SH** è applicabile a rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo. Agitare il prodotto prima dell'uso. Il consumo può variare in funzione del grado di assorbimento del supporto. Il film realizzato assumerà colore nero lucido.

SPECIFICHE TECNICHE

Colore film essiccato:	nero
Peso specifico:	1,175 Kg./dm ³ +/- 3%
Contenuto di bitume:	45% +/- 3%
Essiccazione:	a 20 °C: circa 2h
Punto di infiammabilità:	inferiore ai 100°C
Applicazione:	rullo, spazzolone, pennello o a spruzzo
Consumo:	da 0,150 a 0,300 Kg/mq
Confezioni:	Kg. 5; Kg. 10; Kg. 20
Stoccabilità:	12 mesi negli imballi originali

AVVERTENZE

VODIPRIMER SH NON contiene solventi infiammabili, tossici per inalazione ed ingestione. Conservare i recipienti chiusi al riparo da ogni fonte di calore, umidità o in luogo ben ventilato.

Applicare **VODIPRIMER SH** solo all'esterno, in ambienti molto ventilati e su supporti asciutti. Evitare il contatto con la pelle o con gli occhi. Non respirare i vapori. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non gettare i residui nelle fognature.

Il produttore NON si può ritenere in alcun modo responsabile dall'uso improprio del prodotto o dalla posa in opera dello stesso in difformità da quanto indicato sulla scheda tecnica.

**CONSULENZA TECNICA
CON RISPOSTE
AI VOSTRI QUESITI
ENTRO 48 ORE
DALLA RICHIESTA**

Data ultimo aggiornamento: 29/09/2025.

Questa scheda tecnica sostituisce le precedenti.

Le istruzioni ed i dettagli contenuti in questa scheda tecnica si basano sulle nostre migliori conoscenze ed esperienze. Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all'Ufficio Tecnico.

POLYMERBIT SRL si riserva di variare i dati forniti senza preavviso.